



Wood D3

OMSCHRIJVING

PARACOL WOOD D3 is een één-component, transparant, opdrogende houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke kleefkracht en een hoge waterbestendigheid.

TOEPASSING

PARACOL WOOD D3 kan aangewend worden voor de meeste houtsoorten, zelfs exotische. Men kan met **PARACOL WOOD D3** verlijmingen doen die overeenkomen met de weerstandsgroepen D3 volgens DIN 68602, als men de lijm aan beide zijden aanbrengt en de lijm korte tijd blootstelt aan de lucht (ca. 3 minuten). Men kan de waterbestendigheid nog verhogen door de lijm te combineren met een geschikte verharder.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

>5°C

VOORBEREIDING

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

AANBRENGEN

Voor het aanbrengen van de lijm even goed doorroeren en op één of beide zijden dun aanbrengen (150-200 gr/m²). Na het aanbrengen de lijm ongeveer 5 minuten laten drogen, de delen samenbrengen en vervolgens samendrukken gedurende 20-30 minuten (afhankelijk van de temperatuur en het soort materiaal).

VERPAKKING

Emmers 5 kg – 10 kg – 25 kg
IBC containers

HOUDBAARHEID

12 maanden in de ongeopende verpakking in een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droge stofgehalte	52 ± 1%
Dichtheid (20°C)	1,09 ± 0,01 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid	-20 tot +70°C
pH	3
Min. temperatuur vóór de filmvorming	± 5°C (DIN 53787)
Uitzicht van de film	Transparant
Brekweerstand na 5 min	3.3 N/mm ²
Brekweerstand na 15 min	6.2 N/mm ²
Brekweerstand na 30 min	7.2 N/mm ²
Brekweerstand D3 Norm (na 7 dagen bij 23°C en 50 % R.V.)	15 N/mm ² (DIN 53787)
Brekweerstand D3 Norm (na 7 dagen bij 23°C en 50 % R.V. en 4 dagen onderdompeling in water)	3 N/mm ² (DIN 53787)
Viscositeit (broofield spindle 5, 10 RPM)	11.000 mPa.s

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.